





















|   | Descripción<br>Description  | Norma<br>Test          | Requisitos<br>Standards                                   | Resultados<br>Results                                    |  |
|---|---|------------------------|---|--|--|
|   |   |                        |   | Formato 60x60  | Formato 60x120                                     |
|   | Dimensiones/Sizes   |                        |   | 597 ± 1 mm<br>597 ± 1 mm<br>Rectificado/Rectified        | 597 ± 1 mm<br>1197 ± 1 mm<br>Rectificado/Rectified |
|    | Longitud y anchura /<br>Length and width                                    | UNE-EN-ISO 10545-2     | ±0,6 % Max. ±2 mm   | Cumple ampliamente la norma<br>Amplly meets the standard |  |
|    | Espesor /<br>Thickness  |                        | ± 5% max ± 0,5 mm   |  |  |
|    | Rectitud de lados /<br>Straightness of sides                                |                        | ± 0,5% max ± 1,5 mm                                       |  |  |
|    | Ortogonalidad /<br>Rectangularity   |                        | ± 0,5% max ± 2 mm   |  |  |
|    | Curvatura lateral /<br>Lateral curvature                                    |                        | ± 0,5% max ± 2 mm   |  |  |
|    | Alabeo /<br>Warpage   |                        | ± 0,5% max ± 2 mm   |  |  |
|  | Reacción al fuego /<br>Reaction to fire                                     | UNE-EN 13501-1         | Exigida<br>Required                                       | A1<br>No reacciona / No reacts                           |  |
|  | Absorción de agua /<br>Water absorption                                     | UNE-EN-ISO 10545-3     | E ≤ 0,5%  | ≤ 0,5 %  |  |
|  | Modulo de flexión /<br>Modulus of rupture                                   | UNE-EN-ISO 10545-4     | ≥ 35 N/mm2  | ≥35 N/mm2  |  |
|   | Fuerza de rotura /<br>Breaking Strength                                     | UNE-EN-ISO 10545-4     | ≥ 1.300 N   | ≥ 1.300 N  |  |
|  | Resistencia abrasión superficial /<br>Resistance to surface abrasion        | UNE-EN-ISO 10545-7     | Mínimo/ Minimum<br>PEI II                                 | PEI IV   |  |
|  | Dilatación térmica lineal /<br>Linear thermal expansion                     | UNE-EN-ISO 10545-8     | No exigida<br>Not required                                | 5,8 x 10 -6  |  |
|  | Resistencia al choque térmico /<br>Resistance to thermal shock              | UNE-EN-ISO 10545-9     | Exigida<br>Required                                       | Garantizado<br>Guaranteed                                |  |
|  | Expansión por humedad /<br>Moisture expansion                               | UNE-EN-ISO 10545-10    | No exigida<br>Not required                                | < 0,1 mm/m   |  |
|  | Resistencia al cuarteo /<br>Crazing resistance                              | UNE-EN-ISO 10545-11    | Exigida<br>Required                                       | Garantizado<br>Guaranteed                                |  |
|  | Resistencia a la helada /<br>Frost resistance                               | UNE-EN-ISO 10545-12    | Exigida<br>Required                                       | Garantizado<br>Guaranteed                                |  |
|  | Resistencia química /<br>Chemical resistance                                | UNE-EN-ISO 10545-13    | Min B   | HA/LA  |  |
|  | Resistencia a las manchas /<br>Resistance to stains                         | UNE-EN-ISO 10545-14    | Min Clase 3   | Clase 5  |  |
|  | Resistencia al deslizamiento (péndulo) /<br>Slip resistance (pendulum)      | UNE EN 16165:2022      | En función de localización /<br>Depending on the location | Antideslizante/Antislip Clase 3<br>Liso / Smooth Clase 1 |  |
|  | Resistencia al deslizamiento pie descalzo /<br>Barefoot slip resistance     | DIN 51097              | No exigida<br>Not required                                | Antideslizante/Antislip C<br>Liso / Smooth B             |  |
|  | Resistencia al deslizamiento pie calzado /<br>Slip resistance with footwear | DIN 51130              | No exigida<br>Not required                                | Antideslizante /Antislip R11<br>Liso /Smooth <R9         |  |
|   | Antibacteriano /<br>Antibacterian   | JIS Z-2801 (ISO 22196) | No exigida<br>Not required                                | R> 2<br>Reducción >99%                                   |  |